

Película Refletiva Alta Intensidade – DM7600

Película Retrorrefletiva Alta Intensidade Prismática – Tipo III

DESCRIÇÃO

As Películas Retrorrefletivas Alta Intensidade Prismática - Série DM7600 são compostas por microprismas que proporcionam o retorno de luz quando iluminadas por uma fonte luminosa como o farol de um veículo. Além disso, o material apresenta um adesivo permanente sensível à pressão que permite sua fixação em uma superfície plana ou tridimensional.

As Películas da Série DM7600 atendem aos requisitos mínimos da película Tipo III e foram especialmente desenvolvidas para a fabricação de placas de controle tráfego viário. Tais placas envolvem: sinalização de indicação, de advertência e de regulamentação.


As películas podem ser utilizadas tanto para a confecção do fundo da placa como também das letras, números e símbolos, que devem resistir a um longo tempo de uso em ambiente externo.

Por apresentar Polimetilmetacrilato (PMMA) em sua composição, a película DM7600 é destrutível ao ser submetida a tentativa de rasgo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Durabilidade da película: 10 anos (exposição vertical às intempéries)
- ✓ Frontal: Filme de PMMA
- ✓ Liner: Polipropileno (PP)
- ✓ Microprismas
- ✓ Adesivo: Permanente e Sensível à Pressão
- ✓ Espessura com *liner*: $(0,51 \pm 0,01)$ mm
- ✓ Espessura sem *liner*: $(0,46 \pm 0,01)$ mm
- ✓ 1,22 m X 45,7 m (podendo ser cortada de acordo com a necessidade do cliente)

CONTRUÇÃO DA PELÍCULA



Camada de proteção Camada prismática Camada de ar Resina de Selagem Camada inferior Adesivo Liner

Película Refletiva Alta Intensidade – DM7600

Película Retrorrefletiva Alta Intensidade Prismática – Tipo III

ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS

As Películas DM7600 atendem aos requisitos mínimos especificados na norma ABNT NBR 14644 para as películas tipo III. Nas Tabelas 1, 2 e 3 estão descritas as especificações para a cor e a retroreflexão das películas, constantes na norma.

Tabela 1 – Coeficiente inicial de retroreflexão das películas Tipo III (cd/(lux.m²))

Ângulo de observação	Ângulo de entrada	Branca	Amarela	Laranja	Verde	Vermelha	Azul	Marrom	Amarelo lima-limão fluorescente
0,2°	- 4°	360	270	145	50	65	30	18	290
0,2°	30°	170	135	68	25	30	14	8,5	135
0,5°	- 4°	150	110	60	21	27	13	7,5	120
0,5°	30°	72	54	28	10	13	6	3,5	55

Tabela 2 - Coordenadas de cromaticidade das películas tipo III.

COR	1		2		3		4	
	x	Y	x	y	X	Y	x	y
Branca	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329
Amarela	0,498	0,412	0,557	0,442	0,479	0,520	0,438	0,472
Laranja	0,558	0,352	0,636	0,364	0,570	0,429	0,506	0,404
Verde	0,026	0,399	0,166	0,364	0,286	0,446	0,207	0,771
Vermelha	0,648	0,351	0,735	0,265	0,629	0,281	0,565	0,346
Azul	0,140	0,035	0,244	0,210	0,190	0,255	0,065	0,216
Marrom	0,430	0,340	0,610	0,390	0,550	0,450	0,430	0,390

Película Refletiva Alta Intensidade – DM7600

Película Retrorrefletiva Alta Intensidade Prismática – Tipo III

Tabela 3 - Fator de luminância para as películas tipo III (Y%).

COR	Todas as películas exceto a tipo VIII	
	Mín.	Máx.
Branca	27,0	-
Amarela	15,0	45,0
Laranja	10,0	30,0
Verde	3,0	12,0
Vermelha	2,5	15,0
Azul	1,0	10,0
Marrom	1,0	9,0

Observações: Após 2.200 horas de intemperismo artificial, seguindo o ensaio do ciclo I das normas ASTM G 153 ou ASTM G 155, as películas devem apresentar no mínimo 50% dos coeficientes de retrorreflexão iniciais descritos na Tabela 1 e cor dentro das coordenadas de cromaticidade especificadas na Tabela 2.

APLICAÇÃO

- ✓ Impressão Serigráfica com tinta DM.
- ✓ Impressão Digital com tinta base solvente (recomenda-se realizar um teste prévio para verificar a aderência e a ancoragem da tinta na película).
- ✓ Plotter de recorte.
- ✓ Aplicação em superfícies planas ou tridimensionais.

Película Refletiva Alta Intensidade – DM7600

Película Retrorrefletiva Alta Intensidade Prismática – Tipo III

- ✓ O substrato de aplicação deve ser preferencialmente alumínio ou outras superfícies metálicas com tratamento antioxidante. Deve-se atentar que, no caso de superfícies com algum tipo de pintura, deve-se aguardar o tempo completo de cura da tinta antes da aplicação da película.
- ✓ Temperatura de aplicação: Entre 18 °C e 30 °C e umidade relativa entre 30% e 60%.
- ✓ Validade: 1 ano na embalagem original, temperatura entre 15 °C e 25 °C e 50% de umidade relativa.

IMPORTANTE:

- ✓ A DM fornece a garantia de impressão somente se for utilizada tinta serigráfica DM.

ATENÇÃO: A superfície na qual o material será aplicado deve estar completamente livre de poeira, graxa ou qualquer outra contaminação que possa comprometer a adesão do material. Superfícies envernizadas ou pintadas devem ser devidamente secas, por pelo menos três semanas ou até sua cura completa. A compatibilidade dos vernizes e tintas selecionados deve ser testada pelo usuário antes da aplicação do material. A baixa resistência a tensão do material pode tornar a remoção da película mais difícil.